



SUPER PROTECSAM PLUS

SUPER OLÉOFUGEANT ET HYDROFUGEANT

pH 4,7

► **Hydrofuge** : Empêche toute pénétration d'eau dans les sols et évite ainsi l'apparition des effets néfastes de l'humidité (moisissures, érosion, gel/dégel, mousses, ...).

► **Oléofuge** : Limite la pénétration des huiles, des graisses et des salissures dans les sols.

► **Anti-adhérent** : Protège les sols poreux du fort trafic et des souillures : rues piétonnes, trottoirs, stations-services, ...

► **Résiste aux agressions chimiques** (pluies acides, pollution...) et aux UV.

► **L'aspect du support reste inchangé.**

► **Laisse respirer les matériaux.**

► **L'efficacité du traitement dure plusieurs années.**

► **En phase aqueuse, sans solvant pétrolier, utilisation agréable car sans odeur.**

LIEUX D'UTILISATION

Utilisé par les professionnels du bâtiment, la DDE, les services techniques, ...

MODE D'EMPLOI

Nettoyer le support à traiter, rincer à l'eau et laisser sécher. Une fois le support parfaitement propre et sec, appliquer BATIMA SUPER PROTECSAM PLUS à l'aide d'un pulvérisateur en le maintenant à environ 30 cm du support à traiter, jusqu'à saturation. Souvent, une couche suffit.

Sur matériaux très poreux, appliquer une seconde couche, dès que l'aspect brillant de la première a disparu.

Laisser sécher 24 heures.

Pouvoir couvrant selon la porosité des matériaux : 2 - 10 m² au litre.

Il est préférable d'effectuer un test préalable sur le support à traiter. Lorsqu'il s'agit de maçonneries neuves, il est conseillé d'attendre 28 jours avant d'effectuer le traitement. Nettoyage du matériel à l'eau.

Efficacité optimum : 7 jours après application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Liquide incolore.

Densité à 20°C : 1.006.

pH : 4,7.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Ne doit pas être utilisé pour imperméabiliser les fondations ou pour l'étanchéité des terrasses. Ne pas appliquer par temps de pluie ou gel. Ne pas stocker à température inférieure à 5°C.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020005408015-1216

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com